

FILSTONE BEIJE M

葡萄牙石灰石

技术参数

地址

Casal Farto, Fátima, Ourém, Santarém,
Portugal

公司

Filstone - Comércio de Rochas, SA

石材特性

中纹石灰石

物理-机械分析

表面密度

2473,00 Kg/m³

开孔测量

8,45 %

常压下吸水率

3,22 %

吸水率

12,55 g/m². s^{0.5}

干燥环境中单轴抗压性s

130,64 MPa

冻溶试验后的单轴抗压性

106,00 MPa

干燥环境中承载后抗弯强度

13,30 MPa

冻融试验后的承载抗弯强度

11,70 MPa

热冲击后承载后抗弯强度

12,00 MPa

140次冰冻循环后的体积变化百分比

29,00 %

开孔破裂载荷

2041,67 N

声传播速率

5,05 Km/s

断裂性

3,00 J

耐磨性

22,25 mm

干燥环境中的防滑性

55,83 (摩擦系数*100)

潮湿环境中的防滑性

67,83 (摩擦系数*100)