

FILSTONE BEIJE ML LIGHT

技术参数

地址

Casal Farto, Fátima, Ourém, Santarém,
Portugal

公司

Filstone - Comércio de Rochas, SA

石材特性 中纹石灰石

物理-机械分析

表面密度

2520,00 Kg/m³

开孔测量

6,50 %

常压下吸水率

2,40 %

吸水率

9,16 g/m² · s^{0,5}

干燥环境中单轴抗压性

123,90 MPa

冻溶试验后的单轴抗压性

84,50 MPa

干燥环境中承载后抗弯强度

16,70 MPa

冻融试验后的承载抗弯强度

12,70 MPa

热冲击后承载后抗弯强度

14,90 MPa

168次冰冻循环后的体积变化百分比

5,00 %

开孔破裂载荷

1750,00 N

声传播速率

5,33. Km/s

断裂性

3,00 J

耐磨性

22,00 mm

干燥环境中的防滑性

58,00 (摩擦系数*100)

潮湿环境中的防滑性

59,00 (摩擦系数*100)