

# FILSTONE BEIJE MMF

葡萄牙石灰石

## 技术参数

### 地址

Casal Farto, Fátima, Ourém, Santarém,  
Portugal

### 公司

Filstone - Comércio de Rochas, SA

## 石材特性

细颗粒条纹石灰石

## 物理-机械分析

表面密度

**2552,00 Kg/m<sup>3</sup>**

开孔测量

**5,65 %**

常压下吸水率

**2,12 %**

吸水率

**8,64 g/m<sup>2</sup> · s<sup>0.5</sup>**

干燥环境中单轴抗压性

**146,37 MPa**

冻融试验后的单轴抗压性

**132,20 MPa**

干燥环境中承载后抗弯强度

**17,22 MPa**

冻融试验后的承载抗弯强度

**11,50 MPa**

热冲击后承载后抗弯强度

**11,10 MPa**

84次冰冻循环后的体积变化百分比

**18,33 %**

开孔破裂载荷

**2166,67 N**

声传播速率

**5,51 Km/s**

断裂性

**2,83 J**

耐磨性

**21,00 mm**

干燥环境中的防滑性

**53,83** (摩擦系数\*100)

潮湿环境中的防滑性

**68,67** (摩擦系数\*100)